

ภาคผนวก ง
การทดสอบการดูดซึมน้ำของมอร์ต้าผสมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์
(Absorption Test of Mortar mix with Latex)

การทดสอบการดูดซึมน้ำของมอร์ต้าผสมน้ำยางพริ้วคาน้ำ

(Absorption Test of Mortar mix with Latex)

ตารางที่ ง-1 ผลการคำนวณการทดสอบการดูดซึมน้ำ (Absorption Test) ที่อายุ 60 วัน

(Absorption Test of Mortar mix with Latex)							
เปอร์เซ็นต์น้ำยางพริ้วคาน้ำ	ชั้นที่	ความกว้าง(B) mm.	ความสูง (D) mm.	ความยาว (L)mm.	นน.เริ่ม (Kg.)	นน.หลังแช่น้ำ (Kg.)	% Absorption of Mortar
0%	1	40.600	40.000	159.600	5.260	5.520	4.943
	2	40.400	40.100	160.300	5.300	5.560	4.906
	3	41.000	40.200	159.900	5.390	5.640	4.638
						ค่าเฉลี่ย	4.829
1%	1	42.000	40.200	160.400	5.240	5.510	5.153
	2	41.800	40.200	161.100	5.280	5.560	5.303
	3	40.900	40.400	160.900	5.200	5.480	5.385
						ค่าเฉลี่ย	5.280
3%	1	40.500	40.100	161.000	5.080	5.380	5.906
	2	40.600	40.200	160.500	4.990	5.260	5.411
	3	40.500	40.300	160.400	5.070	5.350	5.523
						ค่าเฉลี่ย	5.613
5%	1	40.000	40.000	159.600	4.840	5.050	4.339
	2	40.200	40.100	160.000	4.860	5.070	4.321
	3	40.400	40.400	161.700	4.880	5.070	3.893
						ค่าเฉลี่ย	4.184